

MajsterFarba

Силикатная Краска

СИЛИКАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для выполнения декоративных и реставрационных окрасочных покрытий на внешних поверхностях зданий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

На обрабатываемом основании создает выразительное, матовое покрытие, отличающееся высокой стойкостью к воздействию переменных атмосферных факторов, стойкостью к микробиологическим загрязнениям (водоросли, грибы, поросли и мхи), а также устойчивостью к истиранию. Отличается высокой паропроницаемостью. Применяется на таких основаниях как: бетонные поверхности, цементные и цементно-известковые штукатурки, тонкослойные минеральные и силикатные штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, сухим и чистым, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (жир, пыль и битумы), а также свободным от биологической и химической агрессии. Основания, отличающиеся слабой адгезией, отслоившуюся штукатурку и поврежденный окрасочный слой следует удалить. Основания с впитывающей способностью грунтовать препаратом MAJSTERGRUNT Универсальный или MAJSTER-GRUNT Глубкопенетрирующий Грунтовка. Длительность высыхания примененного на основании препарата составляет 24 ч. в оптимальных погодных условиях (при относительной влажности воздуха 60% и температуре воздуха +20°C). На нововыполненных минеральных основаниях (таких как: бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки) работы (в том числе грунтование) можно начать по истечении мин. 2 недель от выполнения основания. Окраску тонкослойной минеральной штукатурки можно начинать через мин. 7 дней.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый продукт. Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки тщательно размешать тихходной мешалкой/дрелью с плетеной мешалкой до получения однородной консистенции. В случае необходимости развести небольшим количеством воды (макс. 10% содержимого упаковки).



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краску наносить на соответственно подготовленное основание двухслойно с помощью кисточки и валика. После нанесения первого слоя подождать пока краска высохнет. Длительность высыхания в оптимальных условиях (при относительной влажности воздуха 60% и температуре воздуха +20°C) составляет мин. 3 ч. Следующий слой краски наносить после того как предыдущий слой полностью высохнет. При высыхании в оптимальных условиях полное отверждение выполненного слоя наступает по истечении мин. 24 ч. от нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +10°C до +25°C
- Температура основания: от +10°C до +25°C
- Объемная плотность: ок. 1,50 г/см³
- Цветовая гамма в соответствии с палитрой цветов MAJSTERPOL

MajsterFarba

Силикатная Краска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Процесс приготовления, нанесения и высыхания краски должен проходить при отсутствии дождя в температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 60 %.
- Покрасочные работы следует выполнять на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию солнца, на основании с температурой от +10°C до +25°C.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха, а также шершавая структура основания продлевают время высыхания краски.
- Свеженанесенный слой краски следует предохранять от воздействия атмосферных осадков и воздействия температуры ниже +10°C до момента полного ее высыхания.
- Во избежание появления заметных мест соединения окраску следует выполнять в одном технологическом цикле (методом «мокрое на мокрое») при стабильных погодных условиях.

РАСХОД:

В зависимости от основания составляет от 0,2 до 0,3 л/м²

С целью более точного определения расхода продукта рекомендуем провести пробное нанесение на данном основании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал слегка щелочной, следует беречь глаза и кожу. В случае непосредственного попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными перчатками. Не выливать продукт в канализацию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Краску хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 12 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

УПАКОВКА:

Ведро 8 л и 16 л

СОСТАВ:

СИЛИКАТНАЯ КРАСКА MAJSTERFARBA состоит из стиролово-акриловой дисперсии, калиевого жидкого стекла, модификаторов, минеральных наполнителей, пигментов и биоцидов (R52/53 – Оказывает вредное воздействие на водные организмы. Может оказывать длительное вредное воздействие на водную среду).

ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Гигиенический Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/1700/04/2005
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для утепления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.

