

MajsterTynk

Минеральный Короед

ПОЛИМЕРНО-МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА

Предназначена для выполнения декоративных и защитных тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Создает прочный внешний слой высокой паропроницаемости, стойкий к воздействию атмосферных факторов. Применяется в технологии бесшовного утепления внешних стен системой MAJSTERPOL, а также на ровных и соответственно подготовленных минеральных основаниях (например, бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным и сухим, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (таких как: жир, пыль и битумы), и не должно находиться под влиянием биологических и химических факторов. Перед нанесением минеральной штукатурки основание следует загрунтовать силикатной грунтовкой MAJSTERGRUNT. Период высыхания примененной на основании грунтовки перед нанесением штукатурки составляет мин. 24 ч.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

В емкость с отмеренным количеством воды (5,5 – 6,0 литров вода на 25 кг раствора) всыпать все содержимое пакета и тщательно размешать тихоходной мешалкой/дрелью с плетеной мешалкой до получения однородной консистенции. По истечении 10 минут и после повторного размешивания раствор готов к применению. В зависимости от температуры и влажности воздуха готовый раствор пригоден к применению по истечении ок. 1,5 ч. Следует обратить особое внимание на одинаковое дозирование воды для каждой упаковки раствора. Упаковка содержит готовый продукт и не следует в него добавлять других составляющих частей кроме воды.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовленную штукатурную массу следует распределить на основании тонким, равномерным слоем, употребляя для этой цели гладкую терку из нержавеющей стали. Далее этой же теркой удалить избыток штукатурки до слоя толщиной наполнителя, содержащегося в массе (собранный материал можно повторно использовать, предварительно размешав его). Требуемую структуру следует выполнить путем затирания нанесенной штукатурки плоской теркой из пластика. Затирание следует выполнять продольными движениями (горизонтально или вертикально), сопровождая небольшим нажатием терки, равномерно на всей поверхности фасада.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Толщина штукатурки: согласно грануляции крошки-наполнителя

Рекомендуется выполнять окраску минеральной штукатурки красками, рекомендуемыми производителем.

MajsterTynk

Минеральный Короед

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Процесс нанесения и схватывания штукатурки должен происходить при отсутствии дождя и при температуре воздуха от +5°C до +25, а также влажности воздуха не превышающей 60%.
- Штукатурные работы следует выполнять на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию солнца и ветра, на основании с температурой от +5°C до +25°C.
- Свеженанесенную штукатурку следует предохранять от воздействия атмосферных осадков, непосредственного воздействия температуры ниже +5°C, а также воздействия солнечных лучей до момента полного ее высыхания.
- Во время выполнения штукатурных работ рекомендуется предохранять леса защитными сетками с целью минимизации неблагоприятно действующих внешних факторов.
- Минеральная штукатурка производится на базе компонентов натурального происхождения. Для получения оптимальных эстетических особенностей рекомендуем выполнение фасада как отдельной единицы обработки в одном этапе, при использовании материала из одной производственной партии. Производственной партией является продукт с одинаковой датой изготовления.

РАСХОД:

Толщина зерна короед	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm
кг/м ²	1,6-1,8	2,3-2,7	2,8-3,2	3,5-3,9

С целью более точного определения расхода продукта рекомендуем провести пробное нанесение на данном основании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал слегка щелочной, следует беречь глаза и кожу. В случае непосредственного попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными перчатками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Штукатурку хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 6 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

УПАКОВКА:

Мешок 25 кг

СОСТАВ:

МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА MAJSTERTYNK это сухая смесь песка, порландского серого цемента или белого цемента, минеральных и синтетических модификаторов, а также доломитовой или мраморной крошки.

ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Гигиенический сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/1552/02/2004
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для утепления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.



PN-EN 15824