

MajsterTynk

Мозаичный

МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для выполнения декоративных и защитных тонкослойных штукатурных покрытий снаружи и внутри зданий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Содержит старательно подобранные композиции окрашенного кварцевого наполнителя, придающего поверхности эффектный и декоративный характер. Благодаря высокой стойкости к механическим повреждениям особенно рекомендуется для выполнения цоколей, карнизов, а также настенных панелей, например на лестничных клетках. Применяется в технологии бесшовного утепления внешних стен системой MAJSTERPOL, а также для отделки декоративных поверхностей и архитектурных деталей на ровных и соответственно подготовленных минеральных основаниях (например, бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным и сухим, не потрескавшимся, не содержащим антиадгезивных покрытий (таких как: жир, пыль и битумы), и не должно находиться под влиянием биологических и химических факторов. Перед нанесением мозаичной штукатурки основание следует загрунтовать мозаичной грунтовкой MAJSTERGRUNT. Длительность высыхания примененной на основании грунтовки перед нанесением штукатурки составляет мин. 24 ч.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки тщательно размешать тихходной мешалкой/дрелью с плетеной мешалкой до получения однородной консистенции. После ее получения не рекомендуется дальнейшее размешивание во избежание аэрации массы. Упаковка содержит готовый продукт и не следует в него добавлять других составляющих частей.

Внимание: Допускается разведение штукатурки небольшим количеством чистой воды, макс. 2% содержимого упаковки, причем к каждой упаковке, используемой на одном архитектурном фрагменте, следует применить одинаковое количество воды, что обеспечит цветовую однородность штукатурного элемента.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовленную штукатурную массу следует распределить на основании тонким, равномерным слоем, употребляя для этой цели гладкую терку из нержавеющей стали. Далее короткой теркой из нержавеющей стали удалить избыток штукатурки до слоя толщиной наполнителя, содержащегося в массе или немного больше, после чего нанесенную штукатурку разгладить в одном направлении (например, снизу вверх) до получения ровной, гладкой и однородной поверхности. Особое внимание следует обратить на соединение нового фрагмента наносимой штукатурки с уже нанесенным слоем, соблюдая принцип «мокрое на мокрое».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура применения: от +10°C до +25°C
- Температура основания: от +10°C до +25°C
- Объемная плотность: ок. 1,85 г/см³
- Цветовая гамма в соответствии с палитрой цветов MAJSTERPOL

MajsterTynk

Мозаичный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Процесс нанесения и схватывания штукатурки должен происходить при отсутствии дождя и при температуре воздуха от +10°C до +25, а также влажности воздуха не превышающей 60%.
- Штукатурные работы следует выполнять на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию солнца и ветра, на основании с температурой от +10°C до +25°C.
- Свеженанесенную штукатурку следует предохранять от воздействия атмосферных осадков, непосредственного воздействия температуры ниже +10°C, а также воздействия солнечных лучей до момента полного ее высыхания.
- Во время выполнения штукатурных работ рекомендуется предохранять леса защитными сетками с целью минимизации неблагоприятно действующих внешних факторов.
- Для получения оптимальных эстетических особенностей, следует накладывать материал из одной партии заказа. Материалы, происходящие из разных партий заказов, перед использованием следует тщательно размешать.
- Не рекомендуется применять мозаичную штукатурку на горизонтальных плоскостях, которые подвержены долговременному воздействию атмосферных факторов.
- Под воздействием высокой влажности (дождь, туман и т.п.) на поверхности штукатурки может появиться белый налет, который со временем полностью исчезнет. Это натуральное явление.

РАСХОД:

Средний расход на соответственно подготовленном основании зависит от гранулометрического состава штукатурки и выглядит следующим образом:

- 3 кг – для мелкозернистой грануляции
- 4 кг – для среднезернистой грануляции
- 5 кг – для крупнозернистой грануляции

С целью более точного определения расхода продукта рекомендуем провести пробное нанесение на данном основании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал слегка щелочной, следует беречь глаза и кожу. В случае непосредственного попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. Пользоваться защитными перчатками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Штукатурку хранить в плотной и неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от избыточного нагревания и низких температур. Срок пригодности к использованию составляет 12 месяцев от даты указанной на упаковке. Продукт следует хранить в недоступных для детей местах.

УПАКОВКА:

Ведро 25 кг

СОСТАВ:

Штукатурка MAJSTERTYNK МОЗАИЧНЫЙ это масса пластичной консистенции на базе акриловой дисперсии, модификаторов, окрашенного кварцевого наполнителя и консервирующего вещества.

ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Гигиенический Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/1051/01/2004
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для утепления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.



PN-EN 15824