

Styrolep K

Zaprawa klejowa do styropianu

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROLEP K jest uniwersalną zaprawą klejową do styropianu.

ZASTOSOWANIE:

STYROLEP K jest uniwersalną zaprawą klejową do styropianu. Jest elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą cementową, paroprzepuszczalną o zwiększonej przyczepności, przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych na zewnątrz budynków. Można stosować do szpachlowania i wypełniania niewielkich ubytków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji pylenia, powierzchnię zawsze należy zagruntować MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość worka (25 kg) należy rozmieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego w 5,0-5,5 l czystej wody. Po 5 min. przemieszać ponownie. Przydatność zaprawy do użycia max. 2 h. Przy bardzo równych powierzchniach można na płytę od wewnętrznej strony nanosić zaprawę klejącą pacą zębatą na całej powierzchni. W innych przypadkach można nanosić metodą punktowo - krawędziową w postaci pasów na obwodzie płyty i dodatkowo 6-8 równomiernie rozłożonych placków. Tak przygotowaną płytę przycisnąć do podłoża. Po wyschnięciu zaprawy, płyty styropianowe mocować mechanicznie łącznikami z tworzywa sztucznego nie wcześniej niż po upływie 48 h (4 łączniki / m²).

DANE TECHNICZNE:

- Czas gotowości do pracy: 2 godziny
- Temperatura przygotowania zaprawy: od + 5°C do + 25°C
- Temperatura podłoża: od + 5°C do + 25°C
- Końcowa odporność na temperatury: - 20°C do + 60°C

WYDAJNOŚĆ:

Przyklejanie płyt styropianowych około 4,0 – 5,0 kg suchej masy na 1 m².



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W razie kontaktu ze skórą przemyć wodą. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE:

Worek 25 kg

NORMY:

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6917/2006
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0167/01/2009
- Certyfikat ZKP Nr 17/07-ZKP-044-01
- Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2007
- PN-EN 1062-1:2005 / Farby i lakiery, wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
- PN-EN 15824 / Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTER-POL.

