

Styrolep Z

Клеевая смесь для заливания сетки

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАЛИВАНИЯ СЕТКИ

STYROLEP Z это клеевая смесь для заливания сетки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смесь предназначена, прежде всего, для выполнения армирующего слоя в системах отопления зданий. Ее можно также использовать для приклеивания пенополистироловых плит, особенно там, где требуется большая эластичность, а также в качестве грунтовки под минеральную, акриловую, силикатную, мозаичную штукатурку внутри и снаружи зданий.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, крепким и сухим, не должно содержать никаких видов загрязнения, понижающих адгезию смеси, таких как пыль, известь, жир, остатки старой краски. С целью повышения адгезии и исключения пыления, поверхность следует загрунтовать препаратом MAJSTERGRUNT Универсальный или MAJSTERGRUNT Глубокопенетрирующий

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Содержимое пакета (25 кг) следует размешать с помощью тихходной мешалки в 5,0 - 5,5 л чистой воды. По истечении 5 мин. повторно размешать. Пригодность готовой смеси к использованию макс. 2 ч. Армирующий слой следует выполнять путем нанесения клеевой смеси зубчатой теркой на поверхность пенополистироловой плиты. Далее на так приготовленное основание следует уложить сетку из стекловолокна в вертикальных полосах и зашпаклевать той же смесью. Штукатурку можно наносить не ранее, чем по истечении 3 дней от момента выполнения работ при благоприятных атмосферных условиях, а также после грунтования соответствующей грунтовкой MAJSTERGRUNT Подштукатурный. Следует избегать работ во время дождя, сильного ветра и при интенсивных солнечных лучах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Температура приготовления смеси: от +5°C до +25°C
- Температура основания: от +5°C до +25°C
- Предельные температуры: - 20°C до +60°C
- Время пригодности готовой смеси: 2 часа



РАСХОД:

Выполнение армирующего слоя около 3,0 – 3,5 кг сухой массы на 1 м²

ХРАНЕНИЕ:

Продукт следует хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Срок пригодности к использованию составляет 6 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА:

Мешок 25 кг

НОРМЫ.:

- Техническое Одобрение Института Строительной Техники № АТ-15-6917/2006
- Сертификат Польского Института Гигиены № НК/В/0167/01/2009
- Сертификат Производственного Контроля на Предприятии № 17/07-ZKP-044-01
- Отечественная Декларация Соответствия № 1/2007

Продукт является компонентом материалов, предназначенных для утепления внешних стен зданий системой MAJSTERPOL.